METODO DI MISCELAZIONE

1 - MISCELARE

Versare EASIHOLD in un secchio di miscelazione con le pietre in un rapporto di 1:25 in volume.
Mescolare fino a quando tutto il materiale è ricoperto in modo uniforme.

ESEMPIO:
Ogni 5L (5kg) di EASIHOLD permettono di miscelare circa 125L (188kg) di pietre.

2 - VERSARE

Versare il materiale miscelato nella zona desiderata.
Assicurarsi che l'area sia permeabile per un drenaggio completo.

3 - COMPATTARE

Compattare le pietre o il pacciame. Una superficie appiattita e compattata produrrà i risultati migliori.

24h

LASCIARE ASCIUGARE 24 ORE

24h

DESTINAZIONI D'USO

Traffico pedonale occasionale



Uso decorativo

Zone carrabili

Sotto gli arredi

Utilizzare solo pietre lavate e asciutte

Garantire 3 giorni di clima caldo e ascutto dopo la posa.

Utilizzare in assenza di pioggia e con temperature superiori a 7°C

RACCOMANDAZIONI

SPESSORE STRATO	MIGLIOR RISULTATO	RISULTATO BUONO	NON RACCOMANDATO
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

DIMENSIONI DEGLI INERTI	MIGLIORI RISULTATI	BUONI RISULTATI	NON RACCOMANDATI
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD

A BASE D'ACQUA

NON TOSSICO

NON DANNOSO

VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

MIXING METHOD

1 - MIX

Pour EASIHOLD into a mixing bucket with the rocks at a ratio of 1:25 by volume.
Mix until all the material is evenly covered.

EXAMPLE: Each 5L/1.3 gal (5kg/11 lbs) of EASIHOLD allows you to mix approximately 125L/33 gal (188kg/415 lbs) of stones.

2 - POUR

Pour the mixed material into the desired area. Make sure the area is permeable for complete drainage.

3 - COMPACT

Compact the stones. A flattened and compacted surface will produce the best results.

24h

LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

24h

INTENDED USE

Occasional pedestrian traffic

Decorative use

Driveways



Underneath furniture

Use only washed and dry stones

Warm and dry weather should be expected for the coming 3 days

Use in the absence of rain with temperatures above 7°C (44°F)

RECOMMENDATIONS

LAYER THICKNESS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<8 mm (0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
13-20 mm (0.47"-0.78")			
21-24 mm (0.78"-0.94")			
>24 mm (0.94")			

AGGREGATE DIMENSIONS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<3 mm (0.11")			
3-5 mm (0.11"-0.19")			
5-8 mm (0.19"-0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
12-16 mm (0.47"-0.63")			
>16 mm (0.63")			

EASIHOLD

WATER BASED

NON-TOXIC

NOT HARMFUL

VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

MISCHVERFAHREN

TAG EINS

1 - MISCHEN

EASIHOLD in einen Mischbehälter mit den Steinen im Verhältnis 1:25 nach Volumen gießen.
Mischen, bis das gesamte Material gleichmäßig bedeckt ist.

BEISPIEL:
Jede 5L (5kg) EASIHOLD ermöglichen das Mischen von ca. 188kg Steinen.

2 - GIESSEN

Das gemischte Material in die gewünschte Zone gießen.
Sicherstellen, dass die Fläche durchlässig ist, um eine vollständige Entwässerung zu gewährleisten

3 - VERDICHTEN

Die Steine oder den Mulch verdichten. Eine abgeflachte und verdichtete Oberfläche liefert die besten Ergebnisse.

24h

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

VORGESEHENE VERWENDUNG

Gelegentlicher fussgängerverkehr

Dekorativer Einsatz

Befahrbare Bereich

Unter Möbel

Nur gewaschene und trockene Steine verwenden.

Bitte achten Sie darauf, dass drei Tage nach der Verarbeitung, warmes und trockendes Wetter sein sollte.

Verwendung bei trockenem Wetter und Temperaturen über 7°C.

EMPFEHLUNGEN

SCHICHTDICKE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

KORNGRÖSSE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD

WASSERBASIERT

UNGEFÄHRLICH

UNSCHÄDLICH

VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

MÉTHODE DE MÉLANGE

PREMIER JOUR

1 - MÉLANGER	2 - VERSER	3 - COMPACTER

Versez EASIHOLD dans un seau mélangeur avec des pierres dans un rapport de 1:25 en volume.
Mélanger jusqu'à ce que tout le matériau soit uniformément couvert.

Versez le matériel mélangé dans la zone souhaitée.
Assurez-vous que la zone est perméable pour un drainage complet.

Compactez les pierres ou le paillis. Une surface aplatie et compactée produira les meilleurs résultats.

EXEMPLE:
Chaque 5L (5kg) d'EASIHOLD permet de mélanger environ 125L (188kg) de pierres.

24h

LAISSER SÉCHER 24 HEURES

24h

DESTINATIONS D'UTILISATION

Circulation piétonne occasionnelle

Utilisation décorative

Zones de véhicules



Sous les meubles

Utilisez uniquement des pierres lavées et séchées

Garantie 3 jours d'un climat chaud et sec après l'installation

Utiliser en l'absence de pluie et températures au-dessus de 7°C

RECOMMANDATIONS

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

DIMENSIONS DES AGGREGATS	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD

À BASE D'EAU

NON TOXIQUE

PAS NOCIF

VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO